TQ Imper (5, 18, 20 kg)

Lámina líquida impermeable elastómera

Resina semifluida acrílica para impermeabilizar cubiertas y otros elementos constructivos.

Aplicaciones

- Terrazas
- Cubiertas industriales
- Canales
- Claraboyas
- Bajo teja
- Balcones
- Paredes medianeras

CE EN 1504-2:2004 Protección de estructuras de hormigón

Ensayo Applus + UNE 53413 Revestimientos flexibles para impermeabilización

Pisable | **Elasticidad 600%** | **REST Tª -20º a +90ºC**

Impermeabilizantes

TECNOL®

Modo de empleo

› Soporte: limpio (sin grasas, polvo, musgo...) y seco. Comprobar inclinación y que la evacuación de agua sea adecuada

› Juntas de dilatación: cada 25 m2 u 8 ml emmasillar con TQ MASIPOL o TQ MASITOP

› Mano 1: Aplicar puro y dejar secar completamente (24 h en condiciones normales).

› Mano 2: Colocar armadura sobre la 1ª mano (si es necesario). Cubrir completamente con TQ IMPER y dejar secar

› Manos 3 y 4: Aplicar en capas cruzadas dejando secar completamente entre capa y capa. Puede requerir más manos según la rugosidad del soporte.

Propiedades

› Pendiente mínima 3%
› Pisable
› Gran adherencia y adaptabilidad
› Sin solapes
› Máxima elasticidad
› Rango temperatura: -20ºC a +90ºC
› Puentea pequeñas fisuras
› 4 capas recomendadas

Colores

Blanco, gris, rojo, teja, arena, chocolate y negro.

Precauciones de uso

› No aplicar sobre mojado, ni en previsión de lluvia o temperaturas inferiores a 5 ºC

› No aplicar en superfícies que estén por encima de los 45 ºC

› Para aumentar la resistencia mecánica, aplicar TQ ARMADURA en las medias cañas, desagües y juntas de dilatación. Aplicar en toda la superficie cuando la cubierta supere los 50 m2

Productos Complementarios

› TQ Sella spray
› TQ Cinta fix textil
› TQ Armamat 150
› TQ Armadura
› TQ Cinta armadura
› TQ Descanet
› TQ Masipol
› TQ Masitop
› TQ Tapa fondo
› TQ Rodillo suelo
› TQ Alargo rodillo
› TQ Paletina

Rendimiento	**2 kg / m².** con armadura

Impermeabilizantes

TECNOL®

Ficha técnica

Ensayos según UNE 53413:

Densidad relativa a 23 ºC	**1,23 g/cm³**
Materia fija (105 ºC, 3h)	**56%**
Secado al tacto	**< 3h**
Secado total	**< 24h**
Resistencia a tracción	**0,88 N/mm²**
Alargamientos a rotura	**598%**
Índice transmisión vapor de agua (UNE 7783)	**18,3 g/m² - día**
Espesor capa de aire equivalente (UNE 7783)	**1,15 m**
Adherencia al sustrato (UNE 24624)	**2,46 N/mm²**
Después de 7 días no se observan síntomas de filtración de agua (NFT 30701)	

Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 22-11-2024.