TQ Revetec Veladura

Veladura transpirable al silicato para acabado de hormigón visto.

La reacción química del silicato con el hormigón sella el poro, uniformando el color, aportando impermeabilización a la superficie e incrementando su resistencia a los agentes atmosféricos.

Aplicaciones

- Igualar tonalidades de hormigón visto
- Recuperar hormigones envejecidos y manchados
- Enmascarado de manchas de obra
- Acabado decorativo aguado sobre paredes pintadas transpirables

Gran resistencia al envejecimiento | **Transpirable** | **Buena capacidad de distribución**

Tratamiento de superficies

TECNOL®

Modo de empleo

- **1. Soporte:** Seco, limpio, libre de polvo, grasa, pintura, agentes de curado o desencofrantes u otras películas que interfieran en la penetración del producto.
- **2. Preparación:** Antes de aplicar TQ REVETEC VELADURA protegeremos las partes próximas en las que no deban aplicarse. Debe prepararse suficiente cantidad de producto para cubrir todo el paño a pintar, ya que en distintas preparaciones no se conseguirá la misma tonalidad.
- **3.** Una vez seca la primera capa y colocada la malla, aplicar las respectivas capas con los grosores máximos establecidos por el fabricante hasta conseguir el **grosor deseado.**

Aplicación

1. Airless:

- Diluir el producto con un 50% de agua y mezclar hasta homogeneizarlo con una batidora a bajas revoluciones.
- Aplicar en dos manos sin esperas entre capas.

2. Rodillo o brocha:

- Diluir el producto con un 70% de agua y mezclar hasta homogeneizarlo con una batidora a bajas revoluciones.
- Esperar 24 horas para aplicar una segunda capa, si se cree necesario.

Almacenaje

Conservar la pintura en su envase original, guardar en un lugar seco y fuera de la luz directadel sol. Una vez abierto, utilizarla en un período máximo de 3 meses.

Productos Complementarios

- **TQ Rodillo 22**
- **TQ Protec F Oil**
- **TQ Mordur Cosmetic**
- **TQ Protec F**

FORMATO	5 Kg
RENDIMIENTO	20 m² / L

Tratamiento de superficies

TECNOL®

Ficha técnica

Densidad	5L / saco 25kg
Consistencia	3,75L / saco 25kg
Diluyente	10 min
Viscosidad Brokfield	de 5 a 50mm
Temperatura de aplicación	10 min
Aplicación 2ª capa	25 min
Factor resistencia difusión de vapor (EN ISO 7783)	< 0,8mm
Absorción de agua por capilaridad W24 (EN 1062-3)	≥ 2 MPa

Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 11-11-2024.