TQ Banda Asfalt Mineral (25 mL)

Cinta bituminosa mejorada con granulometría mineral. Ideal para reparación de fisuras y grietas en la calzada.

Aplicaciones

- Carreteras
- Calzadas
- Lineas de tranvía
- Alcantarillas
- Canalones
- Bordillos
- Pozos de registro
- Tapas de desagues

Autoadhesivo | **Aplicable en frío** | **Gran penetración**

Tratamiento de superficies

TECNOL®

Modo de empleo

La superfície del asfalto ha de estar limpia y seca, exenta de grasas e impurezas. Limpiar con cepillo o aire comprimido la grieta.
› 1. En grietas de más de 1 cm de fondo, aplicar relleno TQ TAPAFONDO ASFALT.
› 2. Aplicar TQ BANDA ASFALT MINERAL de manera centrada a la fisura, sobre saliendo mínimo 0,5 cm por cada lado. La anchura máxima de la fisura no debe superar los 3 cm.
› 3. Apretar el producto con TQ RODETE PRESIÓN. El producto posteriormente se acabará de fijar con el tránsito de vehículos.

Almacenaje y vida útil

› La calidad y las características del material se mantienen inalteradas por mucho tiempo, aunque se aconseja usar el producto dentro de los 12 meses. Para un almacenamiento correcto, almacenar en lugar seco y cubierto a una temperatura entre + 5 °C y + 40 °C. El producto no se ve afectado por las heladas.

Propiedades

› Cinta bituminosa modificada, preformada industrialmente, concebida y desarrollada para cerrar y sellar las grietas de la calzada, y evitar que el agua penetre hasta la subrasante de la carretera. Previene el deslizamiento gracias a sus propiedades antislip.

Colores

Negro

*Los tonos son orientativos y pueden diferir de los tonos reales del producto.

Productos Complementarios

› TQ Tapafondo Asfalt
› TQ Rodete Presión
› TQ Guante Nylon Nitrilo
› TQ Limpiador DS

Tratamiento de superficies

TECNOL®

Ficha técnica

Formato	**Largo: 25 m | Ancho: 40 mm | Grosor: 3 mm**
Espesor	**3 mm**
Punto de ablandamiento	**<130ºC**
Densidad a 25ºC	**1,34 ± 5% Kg/dm3**
Penetración con cono a 25ºC	**22 ± 2 0.1mm**
Determinación de la penetración y la recuperación	**6 ± 2 0.1mm**
Determinación de la resistencia a la fluencia a 60°C	**0 mm**
Valor de resistencia al deslizamiento	**>60 BPN**
Plasticidad / Resistencia al impacto	**75%± 5%**
Dureza	**70**

Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 18-07-2025.