



TQ Impertec FV (18 Kg)

Revestimiento impermeable y elástico reforzado con fibra de vidrio que forma una película resistente a la intemperie.

Aplicacion

- › Terrazas
- › Cubiertas industriales
- › Canales
- › Claraboyas
- › Bajo teja
- › Balcones
- › Paredes medianeras



Pisable

Gran resistencia

Alta viscosidad



Modo de empleo

- › Preparación del producto: Agitarlo a bajas revoluciones para que la fibra se reparta homogéneamente.
- › No es necesario colocar armadura.

Aplicación

- › Aplicar un total de 4 capas continuas, dejando secar completamente entre capa y capa

Rendimiento

- › Se aconsejan dar cuatro manos de TQ IMPERTEC FV con un consumo mínimo de 1,5 kg/m². Este rendimiento puede variar según soporte.

Rendimiento

1,5 - 2 Kg/m²

Propiedades

- › 1. No permite la formación de grietas ni fisuras en las superficies tratadas.
- › 2. Gran adherencia y adaptabilidad. Al presentarse como una pasta fluida, se adapta a todas las superficies, con una gran facilidad de aplicación de rincones y zonas poco accesibles. La perfecta adherencia no permite la circulación de agua por debajo de la impermeabilización, localizándose mucho mejor eventuales roturas de la lámina.
- › 3. Permite la formación de una lámina continua sin juntas en toda la superficie, evitando posibles errores en las soldaduras.

Precauciones de uso

- › No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C, ni en tiempo lluvioso.
- › Tampoco debe aplicarse sobre superficies que estén por encima de los 45°C. Se recomienda el uso de guantes.

Colores



Gris | Teja

*Los tonos son orientativos y pueden diferir de los tonos reales del producto.

Productos Complementarios

- › TQ Sella spray
- › TQ Armamat 150
- › TQ Armadura
- › TQ Descanet
- › TQ Masipol
- › TQ Masitop
- › TQ Tapa fondo
- › TQ Paletina

Ficha técnica

Densidad relativa a 23 °C	1,25 g/cm ³
Materia fija (105 °C, 3h)	59%
Secado al tacto	< 1h
Secado al repintado	< 6h
Secado total	< 24h
Resistencia a tracción	1 N/mm ²
Alargamientos a rotura	200 %
Viscosidad	150 - 200 poise
Después de 7 días no se observan síntomas de filtración de agua (NFT 30701) agua (NFT 30701)	