

TQ Impertec (18 Kg)



Lámina líquida impermeabilizante elastómera UVA

Resina semifluida acrílica estirenada con promotor de adherencia para la impermeabilización de cubiertas. Incorpora estireno, lo que incrementa la durabilidad, resistencia, la impermeabilidad y la adherencia.



Aplicacion

- › Terrazas
- › Canalizaciones
- › Cimentaciones
- › Canalones Chimeneas
- › Cubiertas industriales
- › Muros
- › Limahoyas
- › Chimeneas

Gran resistencia


Transitable

Mayor protección UVA




Modo de empleo

- › 1. Soporte: Limpio (sin grasas, polvo, musgo...) y seco. Comprobar la inclinación y que la evacuación de agua que sea adecuada.
- › 2. Juntas de dilatación: Cada 25 m² u 8 m.l. Embasillar con TQ MASIPOL.
- › 3. Mano 1: Aplicar y dejar secar completamente .
- › 4. Mano 2: Colocar armadura sobre la 1ª mano (si es necesario). Cubrir completamente con TQ IMPERTEC y dejar secar en caso de fisuras.
- › 5. Mano 3: Aplicar de 0,5 kg/m² como capa final.
- › 6. Cubrición: En caso de cubrir, utilizar TQ TECNOTEXTIL como protección al punzonamiento provocado por áridos o trabajos posteriores, según marca el CTE:DB-HS1.
- › Aplicar manos cruzadas para mejorar la resistencia.
- › Se recomienda intercalar colores por cada capa para identificar las zonas aplicadas.



Colores*



*Los tonos son orientativos y pueden diferir de los tonos reales del producto.

Propiedades

- › Incorpora un promotor de adherencia que mejora el anclaje a la superficie.
- › Transitable.
- › Alta protección UVA y resistencia a la intemperie.
- › Secado rápido, 1h al tacto 6h repintado.

Precauciones de uso

- › Para aumentar la resistencia mecánica, aplicar TQ ARMADURA en las medias cañas, desagües y juntas de dilatación.
- › Aplicar en toda la superficie TQ ARMADURA cuando la cubierta supere los 50 m².
- › Aplicar en una superficie con una pendiente mínima del 3%.
- › Es embaldosable siempre que se asegure una pendiente mínima del 3%.

Almacenaje

- › Garantía de almacenaje: 2 años a partir de la fecha de fabricación en su envase original sin abrir.
- › Garantía de producto: 10 años de garantía.
- › Conservar en envase original, en interior, entre 5 y 40° C

Rendimiento

1,5 kg/m²
(aplicado en 3 manos)

*Dependiendo del tipo de soporte.

Productos Complementarios

- › TQ Tecnotextil 120
- › TQ Armadura
- › TQ Masipol
- › TQ Armamat 150

Ficha técnica

Densidad a (25°C)	1,25 g/cm ³
Contenido sólido	58%
Resistencia a la tracción	1,5 Mpa
Alargamientos a rotura	350 %
Secado al tacto	1 horas
Secado para repintado	6 horas
Secado total	24 horas

Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 17-09-2026.