

TQ Sop Olympic (18 kg)



Recubrimiento acrílico para instalaciones deportivas

Pintura acrílica monocomponente de altas prestaciones de gran resistencia al desgaste y carácter antideslizante. Proporciona una terminación decorativa, resistente y protectora.



Aplicaciones

- › Terminación de pavimentos deportivos drenantes o impermeables (especial para pistas de tenis y frontones).
- › Recubrimiento de pavimentos industriales.
- › Accesos a viviendas, aceras, isletas, etc.
- › Terminación de fachadas, revestimientos y decoración de interiores, tanto de viviendas como de edificios industriales y deportivos.
- › Aplicable sobre varios tipos de pavimentos: hormigón, cemento, piedra, revoco, ladrillo, fibrocemento y revestimientos de alquitrán.

Elevada resistencia

Alto poder cubridor

Antideslizante



Modo de empleo

- › **1. Soporte:** La superficie a tratar, bien sea asfáltica o de hormigón, deberá estar limpia, seca y curada (hormigones 28 días de secado, alquitrán 15 - 30 días de secado), desengrasada, carente de restos de obra y exentos de polvo cepillado en caso de ser necesario para eliminar partículas muertas
- › En caso de eflorescencias o salitre tratar con solución de ácido diluido (sulfúrico) aclarar con abundante agua y dejar secar
- › **2. Aplicación:** La aplicación puede hacerse con brocha, rodillo o pistola (air-less).



- › Antes de la utilización del producto agitar moderadamente hasta conseguir una homogeneidad en la pintura.
- › Aplicar la primera mano diluyendo TQ SOP OLIMPIC de 10 - 15 % con agua. Aplicar la segunda mano con un intervalo aprox. 24 horas después de la primera mano diluyendo en un 5 - 10 % de agua.
- › En aplicación a pistola se recomienda aplicar 3 capas cruzadas disueltas al 15 % de agua.
- › La limpieza de manos y utensilios debe hacerse con agua antes de que el producto haya secado.
- › No aplicar con temperatura ambiente inferior a 5°C, superior a 30°C y con humedad superior al 80%

Colores



Gris

S-5502-B



Rojo

S-4050-Y70R



Azul

S-1050-B



Verde

S-4050-G30Y

*Los tonos son orientativos y pueden diferir de los tonos reales según el soporte.

Propiedades

- › Pintura decorativa a base de copolímeros acrílicos en dispersión acuosa que presenta un acabado de altas prestaciones y manteniendo las propiedades del soporte:
- › Elevada resistencia.
- › Alto poder cubridor.
- › Aplicación sencilla y rápida.
- › Buena resistencia a aceites y grasas.
- › Fácil limpieza.
- › Mejora la adherencia

Rendimiento*

0,2 Kg/m²
(aplicado en 2 manos)

*en función de la rugosidad del soporte.

Precauciones de uso

- › TQ SOP OLIMPIC no debe ponerse en contacto con piel y ojos o ser ingerido. En caso de contacto con los ojos lavarlos abundantemente con agua y acudir a un médico. Emplear gafas y guantes durante la aplicación y preparación del producto.

Presentación y almacenaje

- › TQ SOP OLIMPIC se presenta en envases herméticos homologados de acuerdo con las directrices de la UE, para el envasado y almacenaje de Productos Químicos. Puede almacenarse durante 8 meses aprox. en los envases originales cerrados entre 5°C y 30°C en lugares secos.

Productos Complementarios

- › TQ Descanet
- › TQ Rodillo 22
- › TQ Masitop
- › TQ Cintacrep

Ficha técnica

Densidad	aprox. 1,5 kg/l
Temperatura del soporte:	
mínima	2 a 3 °C por encima del punto de rocío
máxima	+ 29°C
Curado inicial (20°C) 60 % humedad relativa:	
Al tacto	1 h
Repintado	6 h
Curado total	15 - 20 días